

CIRANOVA®  
SINCE 1929

## FICHE TECHNIQUE


# UN1CO



1l + 300ml

400ml + 120ml

**\*SANS COV\***



- CONFORME À LA NORME EN 717-1, CLASSE E1
- NO VOC EMISSIONS DETECTED ACCORDING TO CDPH/EHLB/STANDARD METHOD V1.1. 2010

Les produits Ciranova® sont destinés à l'utilisateur professionnel. Le mode d'emploi repris dans la fiche technique a été rédigé après les tests nécessaires et des années d'expérience. Ainsi il a été établi d'après nos meilleures connaissances et capacités. L'utilisateur se doit donc de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n'assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.

### PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare  
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48  
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be

## DESCRIPTION DU PRODUIT

UN1CO est une huile mono-couche, 2 composants de la dernière génération composée de matières premières renouvelables. Grâce à sa technologie spéciale, il faut seulement appliquer une couche. La combinaison de l'huile avec le durcisseur donne un séchage accéléré et une excellente résistance chimique. UN1CO ne contient pas de COV ni de cobalt.

## DONNEES TECHNIQUES

VISCOSITE	+/- 40 SEC (DIN 4MM)
EXTRAIT SEC	100 %
DENSITE	+/- 0,95KG/L
SANS COBALT	
SANS COV	
POT-LIFE	+/- 3 HEURES APRES L'ADDITION DU DURCISSEUR
DISPONIBLE EN 16 COULEUR - VOYEZ LA BROCHURE DES COULEURS	

## TRAITEMENT PREALABLE

Poncez le bois au grain 100-120, enlevez la poussière de la surface.  
Conseil: afin d'obtenir une couleur intense, nous conseillons d'humidifier légèrement le sol avant traitement.

## MODE D'EMPLOI

Bien mélanger le UN1CO avec le durcisseur (100/30) et laissez reposer le produit pendant 10 minutes. UN1CO peut-être appliqué avec une Monobrosse munie d'un pad Beige ou Blanc, on peut éventuellement l'appliquer avec une brosse, chiffon ou une éponge. Laisser agir quelques minutes et enlever l'excès d'huile endéans les 15 minutes avec un pad blanc ou chiffon jusqu'à ce que le sol ne soit plus collant. Le touché doit être sec.



## TEMPS DE SECHAGE

Après +/- 24 heures, dépendant de l'essence du bois et de conditions ambiante (Température, humidité de l'air,...) la surface peut-être utilisée prudemment.



## CAPACITE D'ETALEMENT

+/- 50-60 m<sup>2</sup> / litre

## TRAITEMENT ULTERIEUR

Pour le nettoyage régulier, on conseille le savon pour parquet Ciranova. Pour l'entretien périodique, on conseille d'utiliser l'huile d'entretien Ciranova et en cas de salures incrustées, Il est conseillé d'utiliser le nettoyant intensif. ATTENTION : le UN1CO est complètement durci après +/- 2 semaines. Pendant cette période il est interdit d'utiliser de l'eau ou d'autres produits d'entretien sur le parquet.

## INFORMATION SUR LE PRODUIT

Durée de conservation : 1 ans dans l'emballage d'origine fermé.

Potlife : +/- 3 heures.

Craint le gel.

## MENTIONS PARTICULIERES

Les pads et chiffons utilisés pour le traitement peuvent s'enflammer (auto combustion), Nous conseillons de les immerger dans de l'eau après utilisation.