

# FORTICO 2C

## NATURAL - MATT - SATIN

### DESCRIPTION DU PRODUIT

FORTICO 2C est un excellent vitrificateur bi-composant PU, en phase aqueuse pour parquets et planchers en bois soumis à un très fort trafic. FORTICO 2C possède une exceptionnelle résistance chimique et mécanique. Ce vitrificateur a été développé à l'aide de technologies de pointe. FORTICO 2C est extrêmement résistant aux rayures, ne provoque pas de reflet brillant, bénéficie de propriétés antidérapantes et est facilement applicable sans marques de chevauchement ou de rouleau

### DONNÉES TECHNIQUES

VISCOSITÉ	+/- 20" DIN4 (+DURCISSEUR CA 25" DIN4)
EXTRAIT SEC	+/- 32 % EN POIDS
DENSITE	+/- 1,04
BRILLANCE	NATURAL < 10 MATT 15-25 SATIN 45- 50 <small>*BRILLANCE MESURÉE SUR VERRE 60°</small>
DURÉE DE VIE EN POT	ENVIRON 4 HEURES APRÈS LE MÉLANGE AVEC LE DURCISSEUR ET SOUS CONDITIONS NORMALES
PROPORTION DE MÉLANGE AVEC LE DURCISSEUR	10/1
TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE POUR L'APPLICATION	15-25°C
ÉTIQUETAGE	VOIR SDS
COUVERTURE	CA 80-100G/M <sup>2</sup> PAR COUCHE CA 10-12M <sup>2</sup> / LITER PAR COUCHE

### NORMES DE QUALITÉ

- Sans NMP
- FAIBLE COV
- Sans APEO
- Sans hydrocarbures aromatiques
- Ne brille pas

FORTICO 2C	MATT	SATIN	NATURAL
résistance à l'abrasion cs10 (mg) 1000 rpm	35	40	50

### APPLICATION

Spécialement conçu pour des parquets soumis à un très fort trafic : pièces polyvalentes, magasins, restaurants, hôtels, etc.

### TRAITEMENT PRÉALABLE

Substrat : bois massif, bois ou placage multicouche.

Préparer le sol selon les instructions.

Poncez le bois avec du papier abrasif grain 120-150 et enlevez toute la poussière de ponçage.

### INSTRUCTIONS

#### Sans primaire différent

Appliquez FORTICO 2C comme couche primaire et de finition. Mélangez le vernis et le durcisseur avant l'emploi en respectant une proportion de 10:1 (10 %). Laissez le produit reposer pendant 15 minutes. Le pot-life est de trois heures, après quoi le produit restant n'est plus utilisable. Appliquez le produit en trois couches à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau.



5L



- CONFORME À LA NORME EN 717-1, CLASSE E1
- NO VOC EMISSIONS DETECTED ACCORDING TO CDPH/EHLB/STANDARD METHOD V1.1. 2010

SEULEMENT POUR  
FORTICO 2C **NATURAL**



Les produits Ciranova® sont destinés à l'utilisateur professionnel. Le mode d'emploi repris dans la fiche technique à été rédigé après les tests nécessaires et des années d'expérience. Ainsi il a été établi d'après nos meilleures connaissances et capacités. L'utilisateur se doit donc de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n'assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.

### PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare  
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48  
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be





5L

Première couche : appliquez environ 100g/m<sup>2</sup> et laissez sécher 2 à 3 heures. Deuxième couche : appliquez environ 80-100g/m<sup>2</sup> de la même manière que la 1ère couche et laissez sécher 5 à 6 heures. Egrainage ensuite à l'aide d'un papier abrasif grain 180-220, enlevez toute la poussière de ponçage et appliquez la 3ème couche, environ 80-100g/m<sup>2</sup>.

### 2- Avec primaires différents

Pour une finition plus claire et naturelle, utilisez ECOFIX WOODLOOK pour la première couche (voir la fiche technique).

Pour chauffage par sol, les types de bois exotiques et le liège, il est recommandé d'utiliser FORTICO SEALER comme première couche (voir la fiche technique).



## TEMPS DE SÉCHAGE

Prêt pour une utilisation légère après 12 heures.

Complètement durcis après 8 à 10 jours.

Les temps de séchage dépendent fortement de la quantité appliquée, de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de la ventilation.

## ENTRETIEN

Entretenez régulièrement avec le Hard Floor Fresh Ciranova®. Pour un entretien périodique, utilisez Hard Floor Polish Ciranova® ou UNICARE X-MATT. Le Hard Floor Cleaner Ciranova® est utilisé pour le nettoyage des sols très sales et enlever les vieilles couches de polish.

## INFORMATIONS PRODUIT

### Conservation

- 12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Transport et stockage entre 5°C et 40°C.
- FORTICO ne résiste pas au gel.

## MENTIONS PARTICULIÈRES

Utilisez uniquement du matériel inoxydable. Après utilisation, nettoyez immédiatement le matériel avec de l'eau. Ce produit ne peut pas être jeté dans les égouts. Dans certains cas, FORTICO a la faculté de saigner. Testez toujours le produit avant utilisation.

Sur les produits à base d'eau, une peau peut se former au contact de l'air, filtrez avant utilisation si nécessaire.

## RÉSISTANCE CHIMIQUE

TESTÉ CONFORMÉMENT À LA NORME EN 13442	FORTICO 2C		
	MATT	SATIN	NATURAL
Eau (24h)	5	5	5
Détergent (24h)	5	5	5
Acétone (120 sec.)	5	5	5
Éthanol 50% dans l'eau (24h)	5	5	5
Vin rouge (24h)	5	5	5
Vinaigre 5% (24h)	5	5	5
Huile d'olive	5	5	5
Lait 3-5% de graisse (24h)	5	5	5
Café (24h)	4,5	5	5
Thé 1% (24h)	5	5	5
Ammoniaque 10% (24h)	5	5	4
Moutarde (24 Hr)	4	4,5	4,5
TOTAAL	98%	99%	98%

- 5 Pas de modification visible.
- 4 Peu voire pas de modification visible du brillant ou de la couleur.
- 3 Légères modifications du brillant ou de la couleur. La structure de la surface testée n'a pas changé.
- 2 Marques visibles. La structure de la surface testée ne montre virtuellement aucun dommage.
- 1 Marques visibles. La structure de la surface testée a changé.
- 0 La surface testée a été fortement affectée.

Les produits Ciranova® sont destinés à l'utilisateur professionnel. Le mode d'emploi repris dans la fiche technique à été rédigé après les tests nécessaires et des années d'expérience. Ainsi il a été établi d'après nos meilleures connaissances et capacités. L'utilisateur se doit donc de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n'assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.

### PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare  
 tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48  
 www.ciranova.be ciranova@ciranova.be