

SINTOBOIS Mastic à bois sans styène

SINTO®

Teinte	Conditionnement	Référence
Chêne	Tube blister 60 gr	33705
	Boîte 190 gr	33700
	Boîte 550 gr	33701
	Boîte 1,040 kg	23702
Chêne moyen	Tube blister 60 gr	33715
	Boîte 190 gr	33710
	Boîte 550 gr	33711
	Boîte 1,040 kg	23712
Chêne clair	Tube blister 60 gr	33755
	Boîte 190 gr	33750
	Boîte 550 gr	33751
	Boîte 1,040 kg	23752
Acajou	Boîte 190 gr	33770
	Boîte 550 gr	33771
	Boîte 1,040 kg	23772
Sapin	Tube blister 60 gr	33785
	Boîte 190 gr	33780
	Boîte 550 gr	33781
	Boîte 1,040 kg	23782
Blanc	Tube blister 60 gr	33795
	Boîte 190 gr	33790
	Boîte 550 gr	33791
Movingui	Boîte 550 gr	33721
	Boîte 1,040 kg	23722
Merisier	Boîte 550 gr	33761
	Boîte 1,040 kg	23762



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Mastic bi-composants sans styène pour réparer, restaurer, reconstituer une partie de bois manquante, boucher, coller le bois et ses dérivés.
- Nouvelle formule sans styène
- Grande facilité d'application.
- Bonne résistance mécanique.
- Excellente adhérence sur bois.
- Applicable en intérieur et extérieur.
- Excellent garnissant (possibilité de coffrage pour reconstituer un défaut important).
- Prise rapide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Teintes	Chêne-Chêne moyen-Chêne clair-Movingui Merisier Acajou-Sapin-Blanc
Type de liant	Polyester
Durcisseur	Péroxyde de dibenzoyl
Densité	1,2
Point éclair	48°C
Temps de travail	6 minutes à 20°C pour 4% de durcisseur
Ponçable et recouvrable	20 à 25 minutes à 20°C pour 4% de durcisseur Grain P80 sec
Température d'application	10 à 30°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Poncer et dépoussiérer le support.
- Pour reconstituer une partie de grande taille ajouter des pointes afin de consolider la réparation.

APPLICATION

- Mélanger 100g de mastic avec 4g de durcisseur (soit environ une cuillère à soupe pour un grain de café).
- Si vous souhaitez une teinte sur mesure, mélanger au préalable différentes teintes de mastic sintobois entre elles ou colorer le avec des colorants en poudre ou des colorants universels pour peintures (à base organique).
- Appliquer à l'aide d'une spatule ou d'une cale métallique.

FINITION

- Après ponçage à sec, le produit peut recevoir tous types de finition : cires, vernis, colorants et peintures.
- Après 24 heures le produit peut être raboté, percé, travaillé à l'aide de tous les outils à bois traditionnels ou machines-outils.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr - www.sintoshop.fr



Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.