


# SINTOBOIS Mastic à bois FIN Sans styrène

**SINTO®**

Teinte	Conditionnement	Référence
Chêne	Boîte 200 gr	33800
	Boîte 570 gr	33801
	Boîte 1,140 kg	23802
Chêne moyen	Boîte 200 gr	33810
	Boîte 570 gr	33811
	Boîte 1,140 kg	23812
Chêne clair	Boîte 570 gr	33851
Acajou	Boîte 200 gr	33870
	Boîte 570 gr	33871
Sapin	Boîte 200 gr	33880
	Boîte 570 gr	33881
	Boîte 1,140 kg	23882
Blanc	Boîte 200 gr	33890
	Boîte 570 gr	33891
	Boîte 1,140 kg	23892



## DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Mastic bi-composants sans styrène fin et rigide pour réparer, restaurer, boucher, coller le bois et ses dérivés.
- Permet la reconstruction des angles, des arêtes vives, des pieds de chaise ou tables, charnières ....
- Grande finesse qui réduit le travail de finition et permet de réaliser directement les travaux les plus délicats comme la restauration de moulures.
- Grande facilité d'application.
- Forte résistance mécanique.
- Excellente adhérence sur bois.
- Applicable en intérieur et extérieur.
- Excellent garnissant.
- Possibilité de coffrage pour reconstituer un défaut important sans retrait.
- Prise rapide.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Teintes	Chêne-Chêne moyen-Chêne clair-Acajou-Sapin-Blanc
Type de liant	Polyester
Durcisseur	Péroxyde de dibenzoyl
Densité	1,2
Point éclair	31°C
Temps de travail	4 minutes à 20°C pour 4% de durcisseur
Ponçable et recouvrable	20 à 25 minutes à 20°C pour 4% de durcisseur Grain P120 à sec
Température d'application	10 à 30°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

## MISE EN OEUVRE

### PREPARATION DU SUPPORT

- Poncer et dépoussiérer le support.
- Pour reconstituer une partie de grande taille ajouter des pointes afin de consolider la réparation. Réaliser un coffrage si nécessaire, par exemple avec du bois recouvert de cire ou de scotch

### APPLICATION

- Mélanger 100g de mastic avec 4g de durcisseur (soit environ une cuillère à soupe pour un grain de café).
- Si vous souhaitez une teinte sur mesure, mélanger au préalable différentes teintes de mastic sintobois entre elles ou colorer le avec des colorants en poudre ou des colorants universels pour peintures (à base organique).
- Appliquer à l'aide d'une spatule ou d'une cale métallique.

### FINITION

- Après ponçage à sec, le produit peut recevoir tous types de finition : cires, vernis, colorants et peintures.
- Après 24h le produit peut être raboté, percé, travaillé à l'aide de tous les outils à bois traditionnels ou machines-outils.

### NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone, alcool.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS  
Parc d'activités de Napollon  
15 rue du Plantier  
13676 Aubagne Cedex (France)  
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60  
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

**SINTO®**